



DOX MAT SANS TENSION

INTERIEUR

REVÊTEMENT DE RÉNOVATION POUR PLAFONDS

FORMULE AUX HUILES CHAULÉES MODIFIÉES

Usages

- Intérieur, pièces sèches
- Pour plafonds
- Directement sur anciennes peintures et badigeons
- Convient aux murs fragiles d'édifices anciens non exposés à la circulation
- Travaux neufs et rénovation

Propriétés

- Application directe sur anciennes peintures et badigeons solides
- Sans tension, ne tire pas les fonds
- Bonne opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Isole les fonds tachés
- Sans reprises
- Mat profond
- Grand temps d'ouverture
- Excellente glisse
- Peu d'éclaboussures

Classification

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 2b.

Caractéristiques

Aspect du feuil sec

- Mat profond, poché

Brillant spéculaire

- < 3 sous 60°.

Densité du blanc

- 1,57

Extraits secs

- 76% en poids
- 50% en volume

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 349 g/L de COV.

Séchage et durcissement

A 20°C et 65% H.R.

- Sec : 3 heures
- Recouvrable : « frais dans frais » après matage de la 1ère couche
Pour un résultat optimal, attendre :
24h sur supports sains
48h sur supports fragiles (poreux, poudreux, ...)

Cdt / Teintes

- 15L : Blanc et teintes du nuancier Plasdox 1204 réalisables à partir du blanc courant

Conservation

- 1 an en emballage d'origine, non ouvert
- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Hygiène et Sécurité

- Inflammable
- Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DOX MAT SANS TENSION

Mise en œuvre

Rendement	<ul style="list-style-type: none">○ 9 à 11 m²/L selon le support et le mode d'application choisi
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none">○ Brosse, rouleau antigoutte
Dilution	<ul style="list-style-type: none">○ Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none">○ Au White Spirit, immédiatement après emploi
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none">○ En conformité avec la norme NF P74 201-1 référence DTU 59.1, paragraphe 6.1.
Supports	<ul style="list-style-type: none">○ Etat et qualité conformes au DTU 59.1 et aux règles de l'art, sur supports tachés, enfumés, bistrés
Non revêtus	<ul style="list-style-type: none">○ Dérivés à base de plâtre○ Enduits de peintres, ...
Revêtus	<ul style="list-style-type: none">○ Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérents○ Anciens badigeons○ Autres supports, nous consulter
Ne pas appliquer sur	<ul style="list-style-type: none">○ Surfaces accessibles au toucher et au contact d'objets : risque de lustrage○ Supports alcalins en direct
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none">○ Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1

Tableau de mise en œuvre

Supports	Supports en plafonds
Impression	Si nécessaire, selon les règles de l'art
Finition	2 couches de DOX MAT SANS TENSION

Conseils d'utilisation	<ul style="list-style-type: none">○ Appliquer la 2^{ème} couche « frais dans frais » lorsque la 1^{ère} couche a « maté » ou attendre 24 à 48 heures minimum en fonction de l'état du support.○ Ne peut être recouvert par une peinture aux résines alkydes ou acryliques○ L'isolation des tâches sera altérée en cas de retour de l'humidité dans le support.
-------------------------------	--

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

« Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site [plasdox.com](http://www.plasdox.com). »