


 Intérieur	ENDUIT MURAL DECORATIF LISSE AUTO-BRILLANT A LA CHAUX	
Usages	<input type="checkbox"/> Décoration murale intérieur, en pièces sèches. <input type="checkbox"/> Travaux neufs et rénovation.	
Propriétés	<input type="checkbox"/> Décoration originale : aspect naturel typique du stucco à la chaux. <input type="checkbox"/> Auto-polissant. <input type="checkbox"/> Facilité d'application. <input type="checkbox"/> Prêt à l'emploi. <input type="checkbox"/> Faible odeur.	
Classification	<input type="checkbox"/> Conforme à la norme FDT 30-808 organo-chaulé, Famille 1 - Classe 1d2	
Caractéristiques Physico-chimiques		
Aspect en pot	<input type="checkbox"/> Pâte fine.	
Masse volumique	<input type="checkbox"/> 1,52 Kg/L.	
Extraits secs	<input type="checkbox"/> En poids : 65 %	
COV	<input type="checkbox"/> Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l.	
Point éclair	<input type="checkbox"/> Sans objet.	
Aspect de finition	<input type="checkbox"/> Lisse, brillant	
Séchage et durcissement A 20°C et 60% H.R.	<input type="checkbox"/> Recouvrable : 24 heures	
Teintes	<input type="checkbox"/> Nuancier SETTEF.	
Conditionnement	<input type="checkbox"/> 5 kg et 20 Kg	
Conservation	<input type="checkbox"/> 6 mois en emballage d'origine, non ouvert. <input type="checkbox"/> STOCKER A L'ABRI DU GEL ET DES SOURCES DE CHALEUR.	



CALCELUX

Mise en œuvre

Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	○ 0,5 à 0,8 kg/m ² selon le type de support et le nombre de passes.
Matériel d'application	○ Couteau ou Taloche inox
Dilution	○ Prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	○ A l'eau.
Supports	
Non revêtus :	○ Dérivés de plâtre. ○ Supports à base de liants hydrauliques préalablement enduits.
Revêtus :	○ Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes. ○ Autres supports : nous consulter
Ne pas appliquer sur	○ Bois massifs.
Préparation des fonds	○ Conformément au DTU 59.1.
Conseils d'application	○ Appliquer 2 à 3 couches minces successives de CALCELUX à l'aide d'une taloche inox à 24 h d'intervalle, en ayant soin d'obtenir une surface lisse et régulière. ○ Lorsque la couche finale commence à sécher, la polir en ferrant et comprimant la surface à l'aide du couteau ou de la taloche inox incliné à 45°.
Hygiène et Sécurité	○ Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site www.plasdox.com)

Tableau de mise en œuvre

Supports	Tous supports muraux intérieurs compatibles
Impression ou finition	1 couche de FLESS-COAT SUPERFINE dilué à 30 % à l'eau
Couche intermédiaire et finition	2 à 3 passes minces de CALCELUX (24 h de séchage entre chaque couche)
Protection optionnelle	Appliquer la cire VERNIWAX NATURAL (voir fiche technique) après séchage complet

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site.