

CLYMALITH

PEINTURE MATE DE RAVALEMENT FORMULÉE A BASE DE RÉSINES
PLIOLITE® EN PHASE SOLVANT



Classifications :

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b1.
- AFNOR NF P 84-403 : classé D2.
- Classement selon EN 1062-1 : E3 V2 W1 A0

Usages

- ❖ Protection et décoration des façades.
- ❖ Travaux neufs et rénovation.

Propriétés

- ❖ Excellente adhérence
- ❖ Très microporeux, conforme à la norme AFNOR NF T 30 804.
- ❖ Protection efficace contre l'eau de ruissellement
- ❖ Insensible à la saponification

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect du feuil sec

- ❖ Mat

Brillant spéculaire

- ❖ < 2 sous 85°

Densité du blanc

- ❖ 1,45

Extraits secs

- ❖ 68 % en poids
- ❖ 42 % en volume

COV

- ❖ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 430g/l (2010).
- ❖ Ce produit contient max 429g/l COV

Point éclair

- ❖ 35° C

Séchage et durcissement

A 20°C et 60% H.R.

- ❖ Hors poussière : 30 minutes
- ❖ Sec : 3 heures
- ❖ Recouvrable : 12 heures
- ❖ Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.

Teintes

- ❖ Blanc uniquement : 15L

Rendement (Selon la norme NF T 30-073)

- ❖ Sur surface plane 5 à 9 m²/litre
 - ❖ 0,150 à 0,250 kg/m²
- } selon le support et le mode d'application choisi.

Matériel d'application

- ❖ Brosse
- ❖ Rouleau méché

Dilution

- ❖ 1ère couche : 5 à 10 % de White Spirit
- ❖ 2ème couche : prêt à l'emploi, ne pas diluer

Conservation

- ❖ 2 ans en emballage d'origine
- ❖ Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
- ❖ Refermer hermétiquement le bidon après usage.

CLYMALITH

Mise en œuvre

- Nettoyage des outils** ❖ White Spirit.
- Conditions climatiques** ❖ En conformité avec la norme NF P74 201-1 référence 59/1, paragraphe 6.1.
- Supports** ❖ Etat et qualité conformes au DTU 59.1
- Revêtus ou non d'anciennes peintures saines et adhérentes :**
- ❖ Béton banché, conforme au DTU 23.1 (parement soignés), béton préfabriqué lourd et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau).
 - ❖ Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26.1 (mortier de liants hydrauliques).
 - ❖ Panneaux en fibres-ciment.
 - ❖ Enduits monocouches
 - ❖ Béton cellulaire
 - ❖ Surfaces nécessitant une perméabilité à la vapeur d'eau maximum :
 - ❖ Sous-faces de balcons
 - ❖ Soubassements, murs de soutènement.
- Ne pas appliquer sur :**
- ❖ Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec enduit mince sur isolant.
 - ❖ Revêtement d'imperméabilité, RPE
 - ❖ Anciens enduits de plâtre à la parisienne.
- Préparation des fonds**
- ❖ Pour tous les autres supports non dénommés ci-dessus, nous interroger.
 - ❖ Toutes préparations selon le DTU 59.1

Tableau de mise en œuvre

Supports	Supports revêtus et supports bruts normalement poreux	Supports bruts poreux
Impression ou primaire	1 couche de CLYMALITH dilué de 5 à 10% au White Spirit	1 couche de PARADOX-FIXATEUR
Finition	1 couche de CLYMALITH non dilué	1 ou 2 couches de CLYMALITH non dilué

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Précautions d'emploi	❖ Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.
Recommandations particulières	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. ❖ Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
Hygiène et Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site www.plasdox.com) ❖ Inflammable

® est une marque déposée de ELIOKEM.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

« Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site www.plasdox.com. »