



TETRA GLOSS 2010

INTERIEUR PEINTURE SEMI-BRILLANTE GARNISSANTE AUX RÉSINES ALKYDES EN PHASE SOLVANT

Usages

Propriétés

Classification

- Intérieur, pièces sèches
- Protection et décoration des menuiseries (bois, métal, ...)
- Travaux neufs et rénovation
- Garnissant
- Bonne opacité
- Poché arrondi
- Solide et lessivable
- AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 4a.

Caractéristiques

Aspect du feuil sec

Brillant spéculaire

Densité du blanc

Extraits secs

COV


Séchage et durcissement

Cdt / Teintes

Conservation

Hygiène et Sécurité

- Brillant léger, poché arrondi
- 50 sous 60°.
- 1,35
- 66% en poids
- 50% en volume
- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/L (2010).
- Ce produit contient au maximum 299 g/L de COV.
- Sec : 8 heures
- Recouvrable : 24 heures
- Caractéristiques optimales au bout d'une semaine
- 3L et 15L : Blanc et teintes du nuancier Plasdox 1204 réalisables à partir du blanc courant et des bases Ms, Ts1 et Ts2
- 1 an en emballage d'origine, non ouvert
- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Inflammable
- Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TETRA GLOSS 2010

Mise en œuvre			
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	○ 9 à 12 m ² /L selon les supports et le mode d'application choisi		
Matériel d'application		Brosse, rouleau	Pistolet Airless Ouverture de buse : 0,180 mm Maille de filtre : 0,140 mm
Dilution	1 ^{ère} couche	Dilution jusqu'à 5% au white spirit	Pistolet : Dilution à 5% avec Essence F ou White Spirit
	2 ^{ème} couche	Dilution possible jusqu'à 5% au white spirit ou à l'Essence F	Pistolet : Dilution à 5% avec Essence F ou White Spirit
Nettoyage des outils	○ Au White Spirit, immédiatement après emploi		
Conditions climatiques	○ En conformité avec la norme NF P74 201-1 référence DTU 59.1, paragraphe 6.1		
Supports	○ Etat et qualité conformes au DTU 59.1		
	Non revêtus	○ Bois et dérivés de bois, sauf les bois tels que : Teck, Iroko, Doussier, Western Red Cedar (prescription spéciale)	
		○ Métaux (recouverts d'un primaire adapté)	
	Revêtus	○ Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures saines et adhérentes	
		○ Autres supports : nous consulter	
Préparation des fonds	○ Toutes préparations conformes au DTU 59.1		
	Non revêtus	○ Bois et dérivés : dégraissage avec diluant Epoxy MP si nécessaire, avant impression puis ponçage léger de l'impression.	
	Revêtus	○ Lessivage et matage des anciennes peintures saines et adhérentes par ponçage	

Tableau de mise en œuvre		
Supports	Métaux	Autres supports et fonds compatibles
Impression ou primaire*	1 couche de MULTIDOX PRIM	1 couche de TETRA IMPRESS
Finition	2 couches de TETRA GLOSS 2010	

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

« Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site [plasdox.com](http://www.plasdox.com). »

PLASDOX
— PEINTURES —

MATERIS PEINTURES S.A.S. au capital de 6.236.973 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex –
Tél : 01.41.27.63.93. – Fax : 01.41.27.63.94
RCS Nanterre B 592 028 294 – www.plasdox.com